

# ИНФОРМАЦИЯ о продукте



## ANTOCORIT BW 366

### Описание

ANTICORIT BW 366 – это восковой антикоррозионный состав, содержащий растворитель уайт-спирит категории опасности А II, после высыхания образующий сухую на ощупь защитную пленку.

### Свойства

ANTICORIT BW 366 обладает тиксотропными свойствами, что предотвращает стекание защитного покрытия с вертикальных поверхностей, причем пленка остается достаточно эластичной, чтобы предотвратить растрескивание под влиянием колебаний температуры.

ANTICORIT BW 366 может наноситься как по металлическим, так и по окрашенным поверхностям.

ANTICORIT BW 366 обеспечивает защиту от коррозии при хранении под навесом на срок 12-36 месяцев.

Как и у всех восковых композиций с растворителем, длительное хранение может вызвать незначительное расслоение. Однородность легко восстанавливается перемешиванием.

### Типовые характеристики

| Показатели              | Единица          | Значение   | Метод          |
|-------------------------|------------------|------------|----------------|
| Цвет                    |                  | коричневый | -              |
| Температура вспышки     | °C               | 40         | ASTM D 56      |
| Плотность при 15°C      | кг/л             | 0,875      | ASTM D 1298    |
| Вес пленки              | г/м <sup>2</sup> | 50         | FLP-F 3 *      |
| Осадок от испарения     | %                | 55         | FLP-V 1 *      |
| Время стекания при 20°C | с                | 60         | DIN 53 211 **  |
| Время сушки             | мин              | 60         | -              |
| Влажная камера          | часы             | 1000       | ASTM D 1748    |
| Климатическая камера    | циклы            | > 100      | DIN 50 017 KFW |
| Соляная камера          | часы             | 800        | ASTM B 117     |

\* FLP - методика испытаний FUCHS

\*\* - определено непосредственно после производства



Защита от коррозии

### Применение

ANTICORIT BW 366 рекомендуется для защиты нижней части кузова и его скрытых полостей, а также для продолжительного хранения полуфабрикатов литых и прессованных изделий внутри помещений, под навесом и на открытом воздухе.

ANTICORIT BW 366 также подходит для консервации транспортных средств и машин в строительной и сельскохозяйственных отраслях.

ANTICORIT BW 366 может наноситься погружением, распылением и накатыванием. При распылении необходимо соблюдать меры предосторожности, предусмотренные при работе с продуктами на основе растворителя. Следуйте рекомендациям, указанным в Паспорте Безопасности Продукта (MSDS).

В нераспечатанной заводской упаковке ANTICORIT BW 366 может храниться минимум 5 лет при температуре 5-40°C.

ANTICORIT BW 366 выпускается также в аэрозольной упаковке. Аэрозоль содержит деароматизированный углеводородный растворитель, а в качестве пропеллента использована пропан-бутановая фракция.

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: