

## ANTICORIT SKR 42

### Водосмешиваемый синтетический антикоррозионный концентрат

#### Описание

ANTICORIT SKR 42 – это водосмешиваемый антикоррозионный концентрат, не содержащий минерального масла, используемый при изготовлении жидкости для гидростатических испытаний.

ANTICORIT SKR 42 образует прозрачную эмульсию с отличными антикоррозионными свойствами и отсутствием пенообразования. Содержащиеся в продукте летучие ингибиторы коррозии позволяют защищать закрытые системы, которые не могут быть полностью высушены, с целью предотвращения коррозии.

#### Применение

ANTICORIT SKR 42 используется в виде 2-5% раствора с водой для гидростатических испытаний и других операций.

#### Свойства

- использование специально подобранных компонентов гарантируют высокую стойкость к биопоражению, что в свою очередь значительно облегчает обслуживание рабочей жидкости
- не раздражает кожу, устойчив по отношению к солевому и щелочным загрязнениям, не оставляет липких отложений и имеет хорошие смачивающие свойства
- наличие в продукте летучих ингибиторов коррозии обеспечивает защиту труднодоступных мест

#### Хранение

В ненарушенной заводской упаковке от -18 до +40°C как минимум 12 м-цев.

#### Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	1,07	DIN 51 757
Цвет	-	1,0	DIN ISO 2049
Коэффициент преломления	-	1,430	DIN 51 423-2
Значение pH в воде 20°d			
10% раствор	-	10,1	DIN 51 369
3% раствор	-	9,9	DIN 51 369
Тест на коррозию чугунной стружки (GG 25), 1,5% раствор в воде 20°d	-	0 - 0	DIN 51 360-2



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: