

ANTICORIT MKR 7+

Водосмешиваемый антикоррозионный концентрат

Описание

ANTICORIT MKR 7+ - смешиваемый с водой антикоррозионный концентрат, образующий мелкодисперсную высокостабильную эмульсию.

ANTICORIT MKR 7+ образует тонкую, масляную, не липкую и не смолистую защитную пленку на свежеработанных и на фосфатированных поверхностях. Данная пленка обеспечивает отличную защиту от коррозии, как при конденсации влаги, так и в камере солевого тумана.

ANTICORIT MKR 7+ применяется в случаях, когда имеются высокие требования к антикоррозионной защите, а также, если невозможно использование продуктов на основе растворителей.

Применение

Для приготовления эмульсии ANTICORIT MKR 7+ рекомендуется температура от +35 до +60°C.

Приготовление:

Нагрейте воду до необходимой температуры, затем добавьте концентрат.

ANTICORIT MKR 7+ должен применяться в виде (5-10%) эмульсии при температуре от +20 до +70°C. Наносится погружением или распылением. В зависимости от концентрации, может быть достигнута различная толщина защитной пленки. Температура ванны не должна превышать +50°C, при концентрации более 10%.

Проверяйте состояние ванны на регулярной основе.

Свойства

- Быстрое приготовление эмульсии
- Отличная защита от коррозии, особенно если предъявляются высокие требования к тесту в камере солевого тумана
- Сплошное покрытие поверхности
- Отличные чистящие свойства
- Не содержит бария
- Не содержит вторичных аминов

Хранение и транспортировка

Срок хранения ANTICORIT MKR 7+ в не нарушенной заводской таре при температуре от +5 до +40°C составляет 12 месяцев.

Данное указание минимального срока хранения не включает в себя гарантии по времени эксплуатации.



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:



ANTICORIT MKR 7+

Водосмешиваемый антикоррозионный концентрат

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Цвет		6,5	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	кг/м ³	944	DIN 51 757
Кинематическая вязкость, при 40°C	мм ² /с	149	DIN 51 562
pH 10% эмульсии в воде*)		8,7	DIN 51 369

Коррозионная защита

Камера переменной конденсации влаги (сталь холоднокатаная), 10% эмульсия, погружение при 70°C на 2 минуты.	циклы	<20	DIN 50 017- KFW
--	-------	-----	-----------------

*) вода DIN

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: